



日富光電有限公司 Sun Wealth Technology CO., LTD.



桃園縣大園鄉致祥三街 29 號

ADD: NO. 29, Zhixiang 3rd st., Dayuan Township, TAOYUAN County 337, TAIWAN

TEL: 886-3-3817680 FAX: 886-3-3816613 E-MAIL: rk0118@suw.com.tw

深圳公司: 深圳市寶安區沙井街道共和第一工業區 A 區第 28 棟 1 樓東

蘇州公司: 江蘇省蘇州市新區塔園路格林花園 6 棟 104 室

熱固型可剝膠 CP-630

日富 CP-630 為一款適合使用在觸控面板製程上的熱烘烤型可剝膠，適合印刷在玻璃上。烘烤硬化後具有優良的可剝離性且不易產生殘膠，本產品對於化學藥劑的耐受性佳且不侵蝕底材，可以應用於各種濕製程中。

SPECIFICATION:

品名 Items	熱固型可剝膠 CP-630
顏色 Color	藍色 Blue
黏度 (25°C) Viscosity (25°C)	250~350 PS (VT-04,#2 10rpm)
外觀 Appearance	藍色膠狀 Blue paste
印刷條件 Printing	200 ~ 300 網目網版 Screen Printing, 200~300 Screen mesh
烘烤條件 Curing condition	OVEN/IR 140~150°C, 25~35 minutes/分鐘
去膜條件 Stripping	以膠帶黏貼拉除 Pulled off by sticky tape
稀釋 Dilution	無須使用相關稀釋劑
保存期限 Shelf Life	室溫 25°C 內 / 6 months

Shelf Life and Handling:

@ Shelf Life : six months at room temperature in sealed container 25°C.

@ Safety and Handling : Adequate ventilation is required.

@ Store in a cool, dry place out of direct sunlight.

@ Keep out the reach of children.